

Erläuterungen Sortierung Ilim Timber

Ilim Timber-Sortierung	Erklärung	Erhebung
B	Normale Qualität, frisch, gerade, gesund	visuell
Cv	Käferholz frisch leichte Bläue; Gipfelhölzer	visuell
Dv	starke Verfärbungen, Verblauung aus Überlagerung oder Käferholz alt	visuell
Df	Fäule; Rotstreif; Grobastigkeit; Lineatus, Stammtrockenes Käferholz	visuell
Dk	Krümmung, vereinbarte Krümmungswerte überschritten	Messung
Da	Abholzigkeit, vereinbarte Abholzigkeitwerte überschritten	Messung
FH1	Faserholz qualitätsbedingt (un- oder mehrschnürig, Knicke, starke Risse, starke trocken Risse, weichfaul, Zwiesel, Bock, Wespe)	visuell
FH2	Faserholz dimensionsbedingt (< 3,03m lang, < 10 cm Zopfdurchmesser, >80 cm max. Durchm.)	Messung
FE	Splitterholz	Messung
FHK	Faserholz qualitätsbedingt (Krümmung überschritten)	Messung
L. max	Maximallänge ≥ 529 cm überschritten	Messung
Stock >630	vereinbarter Stockdurchmesser überschritten	Messung
Zopf >550	vereinbarter Zopfdurchmesser überschritten	Messung
Zopf <120	vereinbarter Zopfdurchmesser unterschritten	Messung